


مشخصات عمومی	
نوع پلیت	پلیت حرارتی CTP دولایه
کاربرد	بسته بندی، چاپ تجاری کیفیت بالا و چاپ روزنامه
ساختار	آلومینیوم لیتوگرافی الکتروشیمیایی دانه بندی شده و کاتدی
آلیاژ آلومینیوم	آلیاژ استاندارد 1050 و 1060
پوشش	سیستم دولایه، حساس به مادون قرمز، پازتیو قرمز، پازتیو
ضخامت ها	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 (mm)
عرض ورق در جهت کوتاه دانه بندی	1380 mm
تیراژ چاپ	مرکب معمولی: 100,000 تا 150,000 چاپ مرکب یووی: 10,000 تا 30,000 چاپ

نوردهی	
انرژی نوردهی	110 - 130 mJ/cm ²
حساسیت طیفی	8830nm پیک در نانومتر 800-850
رزولوشن	1-99% at 200 LPI
قابلیت FM	20 میکرون Stochastic
رنگ تصویر	سبزآبی تا سبز روشن

ظهور	
پردازشگر (Processor)	انواع برندها
ظهور محلول (Developer)	Lecai DP-II یا Kodak Gold Star
دمای پردازش	23, C +/- 2, c
زمان ظهور	25 ± 5 ثانیه
مکمل دینامیک (Dynamic Supplement)	80 - 120 میلی لیتر بر متر مربع

نگهداری و جابجایی	
نور ایمن	قابل استفاده در نور روز
مدت انبارداری	18 ماه تحت شرایط ذخیره سازی توصیه شده
شرایط نگهداری	در محیط خنک و خشک، به دور از سرمای بیش از حد، گرما و رطوبت



پلیت حرارتی CTP (دولایه) **LECAI**



کاربرد

ویژگی ها

۱. آلومینیوم با کیفیت بالا، دانه بندی ترکیبی و طول عمر چاپ زیاد
 ۲. امکان کار در محیط بانور معمولی
 ۳. وضوح بالا و بازتولید دقیق ترام هافتن
 ۴. عملکرد خوب در فرآیند ظهور و سهولت کاربری
- پلیت های حرارتی شرکت Lecai برای چاپ تجاری رنگی با کیفیت و چاپ روزنامه مورد استفاده قرار می گیرند. فناوری ساخت منحصر به فرد و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، موجب حساسیت نوری بالا، بازتولید خوب ترام های هافتن و پایداری عالی می شود.

